



## NATURHAUS-Naturharzgrund „hochfüllend“

<b>Produktinformation:</b>	NATURHAUS-Naturharzgrund hochfüllend ist eine schnell trocknende Grundierung mit sehr hoher Füllkraft und guter Absperrwirkung für Holzoberflächen im Innenbereich, insbesondere für Möbel ausgenommen Böden und Treppen. Das Produkt ergibt eine farblos-transparente, gut schleifbare Oberfläche mit natürlichem Charakter. Das Holz wird nur schwach angefeuert, die Fasern richten sich nur sehr wenig auf.					
<b>Zusammensetzung:</b>	Ungebleichter Schellack, Copal, Naturharzester, mineralische Füllstoffe, mikronisierte Wachse, Ethanol und frisch destilliertes Limonen aus der fraktionierten Destillation von süßem Orangenöl bei der Herstellung von Lebensmittelaromen.					
<b>Verarbeitung:</b>	NATURHAUS-Naturharzgrund hochfüllend mit Airless-, Airmix-, oder luftzerstäubenden Spritzpistolen sowohl automatisch als auch manuell auftragen. Das Holz muß mit Körnung 180-220 vorgeschliffen werden. Im Allgemeinen genügt ein einmaliger Auftrag, die zweimalige Applikation mit Zwischenschliff Körnung 240-320 zur Kappung von aufgerichteten Fasern erhöht die Absperrwirkung jedoch beträchtlich.  Sie können die Füllkraft durch die Zugabe von bis zu 50% NATURHAUS-Verdünnung für alkoholische Systeme (Art.Nr. 92801) individuell anpassen. Beachten Sie jedoch, dass die Auftragsmenge in diesem Fall im entsprechenden Verhältnis erhöht werden muss, wenn eine optimale Beständigkeit erreicht werden soll (Trockenfilmstärke mindestens 25µm).  Die Trockenzeit zwischen den Aufträgen muss eingehalten werden, auch wenn sich die Oberfläche bereits nach kürzerer Zeit trocken anfühlt. Vor der Folgebehandlung sollte mit Körnung 220-320 geschliffen werden. Arbeitsgeräte mit NATURHAUS-Verdünnung für alkoholische Systeme (Art.Nr. 92801) reinigen.					
<b>Folgebehandlung:</b>	NATURHAUS-Hartwachs (Art.Nr. 01050), NATURHAUS-Hartwachsöl (Art.Nr. 01500)					
<b>Trockenzeiten:</b>	ca. 2 Stunden (20°C, 65% r.F.) besser über Nacht, forcierte Trocknung verkürzt die Trockenzeit erheblich.					
<b>Physikalische Daten:</b>	Dichte ca. 0,85 g/ml, Viskosität ca. 22 s (DIN 53211, Auslaufbecher 4 mm).					
<b>Ergiebigkeit:</b>	7 - 8 m <sup>2</sup> /l (entspr. 100 -120 g/m <sup>2</sup> ), je nach Untergrund und Auftragsart.					
<b>Haltbarkeit:</b>	Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfähig.					
<b>Kennzeichnung:</b>	Leicht entzündlich, reizend, Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich, schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.					
<b>Sicherheits- und Entsorgungshinweise:</b>	NATURHAUS-Naturharzgrund hochfüllend trocknet rein physikalisch durch Verdunstung der darin enthaltenen natürlichen Lösemittel. Es besteht keine Gefahr von Selbstentzündung. Das Produkt darf daher auch mit konventionellen Lacken in Spritzkabinen und Spritzautomaten verarbeitet werden. Behälter dicht geschlossen halten. Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Berührung mit der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei der Verarbeitung und während der Trocknung Innenräume gut belüften. Getränkte Lappen offen ausgebreitet an einem luftigen Ort trocknen lassen. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.					
						
<b>Artikel-Nr.</b>	92809					
<b>Gebindegrößen</b>	750 ml	2,5 l	10 l	25 l	200 l	900 l
<b>Behältermaterial:</b>	Weißblech	Weißblech	Weißblech	Weißblech	Metallfaß	Wechselcontainer

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 009 / August 2007)