



## NATURHAUS-Holzbodenseife *natur* oder *gekälkt*

**Produktinformation:** NATURHAUS-*Holzbodenseife* ist ein Produkt auf Wasserbasis vorwiegend zur Behandlung roher und gelaugter Fußböden aus Nadelholz. Bei regelmäßiger und ausschließlicher Anwendung wird im Laufe der Zeit eine gut belastbare Oberfläche aufgebaut. NATURHAUS-*Holzbodenseife* ist dampfdurchlässig, Schmutz und Wasser abweisend. Zur Behandlung gekälkter oder heller Hölzer empfehlen wir die Verwendung von NATURHAUS-*Holzbodenseife gekälkt* (Art.Nr. 02150).

**Zusammensetzung:** Kokos-Sojaölseife, demineralisiertes Wasser, nur Art.Nr. 02150 Titandioxid (Rutil-Verfahren)

**Verarbeitungshinweise:** NATURHAUS-*Holzbodenseife gekälkt* (Art.Nr. 02150) vor Gebrauch gründlich aufrühren!

### **Aufbau der Oberfläche:**

Böden mit Körnung 120 - 150 sorgfältig vorschleifen. Die Holzfeuchtigkeit darf 12% nicht übersteigen. NATURHAUS-*Holzbodenseife* mit **warmem Leitungswasser** im Verhältnis 1:10 verdünnen, gut umrühren und gleichmäßig satt auftragen. Nach ca. 10 Minuten die Seifenlauge mit einem Schrubber oder einer Einscheiben-Bodenmaschine und Shampooierteller schaumig einmassieren und vollständig trocknen lassen. Den Vorgang mindestens 2mal wiederholen. Nach dem letzten Arbeitsgang mit einem sauberen Lappen und warmem Leitungswasser feucht nachwischen. Nach dem Trocknen kann mit einer Einscheiben-Bodenmaschine und weißem Pad poliert werden. **Solche Oberflächen immer nur mit NATURHAUS-*Holzbodenseife* reinigen. Bei der Erstbehandlung von gerbstoffhaltigen Nadelhölzern (z.B. Lärche) können Farbveränderungen auftreten.**

### **Reinigung und Pflege von Oberflächen:**

NATURHAUS-*Holzbodenseife* mit **warmem Leitungswasser** im Verhältnis 1:40 verdünnen und gut umrühren. Mit einem Wischmopp oder Bodentuch nebelfeucht wischen. Nach der Trocknung kann mit einem geeigneten Tuch oder einer Einscheiben-Bodenmaschine mit weißem Pad poliert werden. Oberflächen, die mit NATURHAUS-*Hartöl spezial weiß* (Art.Nr. 00251) und NATURHAUS-*Hartwachs weiß* (Art.Nr.01051) behandelt wurden, sollten nur mit NATURHAUS-*Holzbodenseife gekälkt* (Art.Nr. 02150) gereinigt werden.

**Trockenzeiten:** Bei der Erstbehandlung pro Auftrag ca. 4 Stunden (20°C, 65% r. F.).

**Physikalische Daten:** Dichte ca. 1,10 g/ml, Viskosität ca. 12 s (DIN 53211, Auslaufbecher 4 mm).

**Ergiebigkeit:** Je nach Untergrund bei 1:10 Verdünnung 50 - 70 m<sup>2</sup>/l (entspr. 15 - 25 g/m<sup>2</sup>).

**Haltbarkeit:** Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfähig.

**Kennzeichnung:** Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV und EG-Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.

**Sicherheits- und Entsorgungshinweise:** Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

<b>Artikel-Nr.</b>	<i>Holzbodenseife natur</i>	02100
	<i>Holzbodenseife gekälkt</i>	02150

<b>Gebindegrößen, Behältermaterial:</b>	1 l	3 l	10 l
	PE/PP	PE/PP	PE/PP

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 004 / Dezember 2004)